



Información Técnica Planchas Flexográficas Base Metal

Tipo	Convencional M116	Digital DM116
Espesor/mm	1.16	1.16
Dureza/ShoreA	76-78	76-78
Profundidad/mm	0.86	0.86
% Reproducción de punto	3-90%	2-95%
Linea/lpi	120	120
Linea aislada /a mm	0.10	0.10
Punto aislado /a mm	0.30	0.20
Exposición principal/min 365nm Ultravioleta, 16-22mw/cm2;24-30°C	10-15	10-15
Escurrido/min	5-7	5-7
Secado/h	1.5-2	1.5-2
Detackifing/min	5-8	5-8
Exposición de atras/min 365nm Ultraviolet, 16-22mw/cm2;24-30°C	5	5

